



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ООО «ВНИИТП-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТОРФА И ПРОДУКТОВ
ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21 ТУ 07 от 27 июня 2013г.

Лист 1

Листов 1

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ
(СЕРТИФИКАТ)

Наименование продукции	Брикеты торфяные для коммунально-бытовых нужд
Номер пробы	420-15
Дата доставки пробы	13.07.2015
Место отбора пробы	цех предприятия

БРИКЕТЫ ТОРФЯНЫЕ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД
на соответствие требованиям ГОСТ Р 54248-2010

Результаты испытаний

Наименование показателей	Методы испытаний	Величина показателя	
		по ГОСТ I сорт	получено при испытании
Длина, мм		от 80 до 220	185
Ширина, мм		от 40 до 95	70
Высота, мм		от 15 до 70	35
Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива, %	ГОСТ 11305-2013 (ИСО 589-91)	не более 16	13,25
Массовая доля золы, %	ГОСТ 11306-83 (ИСО 1171-81)	не более 15	7,11
Массовая доля общей серы в сухом состоянии топлива, %	ГОСТ 8606-93 (ИСО 334-92)		0,21
Высшая теплота сгорания, МДж/кг (ккал/кг):	ГОСТ 147-95 (ИСО 1928-76)		
на рабочее топливо			18,90 (4525)
на сухое топливо			21,79 (5216)
на условную горючую массу			23,45 (5615)
Низшая теплота сгорания, МДж/кг (ккал/кг):			
на рабочее топливо		не менее 15,0 (3600)	17,49 (4188)
Выход летучих веществ, % (на условную горючую массу)	ГОСТ 6382-91		78,12

Заключение. Испытанная проба представлена торфяными брикетами для коммунально-бытовых нужд, которые изготовлены из верхового сосново-пушицевого торфа высокой степени разложения (30-35%). Брикеты малосернистые, характеризуются низкой влажностью и зольностью, имеют высокую теплоту сгорания. По всем показателям качества брикеты соответствуют требованиям ГОСТ Р 54248-2010 для I сорта.

Сертификат действителен до 30.07.2016г.

Руководитель лаборатории



Е.М. Кузнецова

197341, Россия,
Санкт-Петербург,
Фермское шоссе, 22

<http://vniitp.ru/>
+7 (812) 336-86-78
info@vniitp.ru

Лаборатория:
+7 (812) 301-82-70
vniitp@yandex.ru